

断熱材 ラインナップ・仕様



羊毛断熱材 サーマウール®



サーモウール® 壁・床・天井・屋根用		種類	密度 kg/m ³	熱伝導率 W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K)/W	寸法 mm			入数	
						厚さ	幅	長さ	ロール	相当㎡数
ピュア100	羊毛 100%	B	17	0.045	2.3	105	450	8890	4	16
エクセレント あんしん結露補償	羊毛 85% ホ®リイステル 15%	A	12	0.051	2.0	105	450	11120	4	20
		B	17	0.045	2.3	105	450	8890	4	16
スタンダード あんしん結露補償	羊毛 60% ホ®リイステル 40%	A	15	0.049	2.1	105	450	11120	4	20
		B	17	0.045	2.3	105	450	8890	4	16
							420	7620	5	
							400	8000	5	
		F	27	0.038	2.8	105	450	6670	4	12
							400	6000	5	
RK	20	0.044	1.1	50	450	11120	4	20		
R	8	0.062	4.0	250	450	6670	4	12		
ライト あんしん結露補償	羊毛 45% ホ®リイステル 55%	A	12	0.050	2.1	105	450	11120	4	20
		B	14	0.046	2.3	105	450	8890	4	16



ポリエステル断熱材

パワーマックス® パワードライ®



パワーマックス® 壁・天井・屋根用		種類	密度 kg/m ³	熱伝導率 W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K)/W	寸法 mm			入数	
						厚さ	幅	長さ	ロール	相当㎡数
パワーマックス	ホ®リイステル 100%	A	11	0.054	2.0	105	450	11120	4	20
		B	17	0.043	2.5	105	450	8890	4	16

パワードライ® 床用		種類	密度 kg/m ³	熱伝導率 W/(m・K)	熱抵抗値 (m ² ・K)/W	寸法 mm		
						厚さ	幅	長さ
パワードライ	ホ®リイステル 100%	ボード状	24	0.038	2.4	89	プレカット	



※上記以外のサイズをご希望の方はお問合せください。

ボード

※プレカットご希望の方はお問合せください。



サーモウール® ボード	密度 kg/m ³	寸法 mm			入数 枚
		厚さ	幅	長さ	
TWBD10SD	100	10	910	1820	10
TWBD20SD	80	20	910	1820	5
TWBD50SD	30	50	910	1820	2

SSボード	密度 kg/m ³	寸法 mm			入数 枚
		厚さ	幅	長さ	
SSBD10LT	100	10	910	1820	10
SSBD20LT	80	20	910	1820	5
SSBD50LT	30	50	910	1820	2
SSBD25LT (特注)	30	25	910	1820	4



国土交通大臣特別評価方法認定(防露認定)



認定番号 662

- 室内側 防湿層不要
(地上3階建以下、旧地域区分 地域Ⅲ以南に限る)
- サーモウール® スタンダード タイプB (厚さ100mm時)



【サーモウール®は防湿層が不要です】
国土交通大臣特別評価方法認定(防露認定)とは、
防湿層がなくても断熱材が結露しないという認定です。

防火認定



認定番号 PC030BE-0400

- 外壁(モルタル)/耐力壁30分耐火
- サーモウール® スタンダード タイプB (厚さ105mm時)

認定番号 PC030BE-2231~2234

- 外壁(窯業系サイディング)/耐力壁30分耐火
- サーモウール® スタンダード タイプB (厚さ105mm時)

認定番号 PC030BE-2177~2180

- 外壁(窯業系サイディング)/耐力壁30分耐火
- パワーマックス® (厚さ105mm時)

※各種認定に関する詳細仕様はお問合せください。
※最新の情報はHPをご参照ください。

